

## Technický list

### EGGER Flooring AquaDura

Quality management ISO 9001:2015  
Code TDEHP001  
Revision Sep-26

|                             |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nosná deska                 | HDF+ (E1, CARB2/TSCA VI)                                                                        |
| Profil                      |  Aqua CLIC it! |
| Záruka výrobce* Obytná část | 20 let                                                                                          |
| Záruka výrobce* Komerční    | 5 let                                                                                           |

#### Deklarovaný výkon podle EN 14041

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Formaldehyd podle normy EN 717-1          | E1             |
| Tepelná vodivost podle EN 12667           | 0,13 W / (m*K) |
| Chování při hoření podle normy EN 13501-1 | Cfl-s1         |
| Smykový odpor podle normy EN 13893        | DS ≥ 0,3       |

#### další vlastnosti:

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Integrovaná podložka                       | ano                 |
| Útlum kročejového hluku dle EN ISO 10140-3 | 15 dB               |
| Útlum prostorového hluku dle DIN EN 16205  | 87 dB(A)<br>60 sone |

#### Klasifikační požadavky a všeobecné požadavky EN 16511

| TŘÍDY POUŽITÍ                                                      | 32                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oděruvzdornost, zkušební metoda dle ISO 24338                      | ≥ 1.200 cyklů                                                                                                             |
| Odolnost vůči nárazu, zkušební metoda "velká kulička" dle EN 13329 | ≥ 1.200 mm                                                                                                                |
| Rezistence vůči skvrnám dle EN 438 - 2                             | Skupina 1 + 2: úroveň 5<br>Skupina 3: úroveň 4                                                                            |
| Bobtnání dle ISO 24336                                             | ≤ 18%                                                                                                                     |
| Odolnost na konstatní zatížení dle ISO 24343-1                     | ≤ 0,2 mm                                                                                                                  |
| Účinek nábytkové nohy podle EN ISO 16581 (nohou typu 0)            | žádné viditelné změny nebo poškození                                                                                      |
| Test kolečkovou židlí dle EN ISO 4918                              | 25.000 cyklů                                                                                                              |
| Odolnost proti poškrábání podle EN 16094                           | ≤ MSR-A2                                                                                                                  |
| Pevnost profilu podélně / příčně podle ISO 24334                   | ≥ 1,0 kN/m /<br>≥ 1,5 kN/m                                                                                                |
| 24h Odolnost proti vodě podle normy ISO 4760                       | Kvalitativní hodnocení po opětovném vysušení < 3<br>Kvantitativní hodnocení po dosušení<br>≤ 0,3 mm, Žádné pronikání vody |
| Rozměrové tolerance desky podle ISO 24337                          | Délka ± 0,5 mm<br>šířka ± 0,1 mm<br>tloušťka ± 0,5 mm                                                                     |

#### Formát & Balení

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Rozměr v mm (délka x šířka) | Classic<br>1.292 x 193 |
| Celková tloušťka            | 7,5 mm                 |
| FASETA WOODVISION®          | Obvodové               |
| Množství v balení           | Kus 8                  |
|                             | m <sup>2</sup> 1,99    |
|                             | kg (+/- 5%) 12,97      |
| Množství na paletě          | Balení na paletě 56    |
|                             | m <sup>2</sup> 111,71  |
|                             | kg (+/- 5%) 759,2      |

Další informace naleznete na zadní straně



## Obecné informace a oznámení o záruce

Pečlivá kontrola přicházejících materiálů je nezbytnou součástí každé obchodní transakce. Podlaha musí být pečlivě zacházena a skladována. Balíčky podlah by měly být uloženy na rovném a suchém povrchu, chráněném před mrazem a počasím, v uzavřené budově. Doporučujeme, aby byly finální produkty před instalací kondicionovány alespoň 48 hodin podle očekávaného vnitřního klimatu ( $> 18^{\circ}\text{C}$ , relativní vlhkost 40–70 %). Klimatizace probíhá v baleném stavu, položená narovně s minimální vzdáleností 50 cm od všech stěn. Před a během instalace je nutné zkontrolovat podlahové prvky na případné vady. Poškozené nebo jinak odchylovající se podlahové prvky nesmí být instalovány a měly by být vráceny prodejci a vyměněny.

\*Kromě zákonné záruky platí dobrovolná záruka výrobce na definované vlastnosti produktu.

Pro více informací viz [www.egger.com](http://www.egger.com).

## Životní prostředí a zdraví

Produkt má ekologické štítky typu I, II a III:

- EPD (Environmental Product Declaration) – externě ověřené hodnocení životního cyklu podle EN 15804
- Environmentální a zdravotní datasheet
- EU ecolabel, Floorscore, Greenguard Gold, M1, A+
- Další informace o cirkulární ekonomice a udržitelnosti lze nalézt na [www.egger.com](http://www.egger.com)

EGGER podlahy se skládají až z 83 % z obnovitelných surovin. Surovina dřeva během růstu absorbuje  $\text{CO}_2$  a ukládá jej jako uhlík v buňkách. Fosilní suroviny, výroba, využití a likvidace vypouštějí  $\text{CO}_2$ . Jednoduše řečeno, rozdíl ve skladování a emisích vede k potenciálu globálního oteplování (GWP) neboli uhlíkové stopě  $\text{CO}_2$ .

## Barevná a shoda a povrchová struktura

Vzhledem k tomu, že dochází k mírným barevným odchylkám v důsledku nepatrných odchylek nosného materiálu, doporučujeme vybírat podlahové desky pokládané vedle sebe - na jedné podlaze - ze stejné výrobní šarže, aby byla zajištěna jednotnost barev nebo barevná konzistence.

## Vhodnost pro podlahové vytápění

EGGER podlahy jsou vhodné pro teplovodní podlahové vytápění i pro elektrické podlahové vytápění. Teplota povrchu vyhřívané podlahové konstrukce nesmí překročit  $28^{\circ}\text{C}$ , a je třeba rovněž zabránit příliš rychlému zahřívání. Pokládka na systémy povrchového vytápění s funkcí noční akumulace není povolena. Laminátové podlahy EGGER smí být pokládány pouze na elektrické systémy povrchového / fóliového vytápění, které jsou vybaveny teplotními senzory a regulátory.

| R - Tepelný odpor podle normy EN 12667 |        |
|----------------------------------------|--------|
| Celková tloušťka                       | 7,5 mm |
| $R [(m^2 \cdot K)/W]$                  | 0,058  |

## Příslušenství

Při pokládce podlahy doporučujeme použít EGGER příslušenství, např.: dekorově shodné podlahové lišty MDF a také mnoho dalšího příslušenství, které je dokonale barevně sladěno s nabízeným sortimentem podlah. Více informací najdete na [www.egger.com](http://www.egger.com).

## Poznámka k platnosti technického listu

Tento technický list byl vypracován dle nejlepších vědomostí a s obzvláštní pečlivostí. Je určen pouze pro informaci a nepředstavuje záruku vlastností výrobku nebo jeho vhodnosti pro konkrétní použití. Za chyby tisku a norem a za omyly nelze převzít jakoukoliv záruku. Kromě toho mohou technické změny podlah EGGER vyplývat jak z dalšího vývoje, tak i ze změn norem a právních předpisů. Tento technický list není návodem k použití ani není právně závazným dokumentem.