

Ficha técnica

EGGER Tableros decorativos adaptados al lacado (GFE)



TIPO DE PRODUCTO

EGGER Tablero decorativo revestido con un papel impregnado especial que permite un lacado de las superficies óptimo.

ÁREA DE APLICACIÓN

Tableros decorativos a base de madera para los interiores.

Tipo de producto

Los Tableros Decorativos EGGER adaptados al lacado se componen de un papel impregnado especial que fue prensado sobre un tablero soporte de partículas bruto EGGER, un tablero soporte MDF bruto EGGER o un tablero soporte alveolar bruto EGGER.

Composición

Los Tableros Decorativos EGGER adaptados al lacado (GFE) se componen de un papel especial qui se impregna de resinas especialmente fabricadas para las aplicaciones de lacado.

Área de aplicación

Los tableros MDF brutos EGGER y los tableros de partículas brutos EGGER se adaptan particularmente a un uso como tableros soporte. Además, los tableros alveolares brutos EGGER también pueden utilizarse. Generalmente, el soporte debe tener una superficie regular, plana y sin tensión.

Reacción al fuego

Los Tableros Decorativos adaptados al lacado (GFE) responden a las exigencias de reacción al fuego para un uso en ordenación interior. En caso de incendio, la difusión de humo es mínima y no se nota ningún ablandamiento, ni ningún aparición de gotitas que aprecen por el fuego. Los Tableros Decorativos adaptados al lacado (GFE) no contienen cloro, sustancias halógenas, lo que impide el daño por corrosión posterior en el incendio de los edificios y máquinas. No lacados, los Tableros Decorativos alcanzan la categoría de reacción al fuego D-s2, d0 según la norma EN 13501-1. La categoría de reacción al fuego puede cambiar en función del tipo y del espesor del revestimiento. Por lo tanto, es necesario coordinar la combinación de los materiales para la aplicación.

Envasado

Los materiales a base de madera reaccionan a las variaciones de las condiciones medioambientales por cambios dimensionales. Por eso, es esencial que las condiciones de almacenaje y tratamiento de los elementos sean lo más parecidas posible al clima del lugar donde se utilizarán en el futuro. Antes de su instalación, los materiales a base de madera deben

aclimatarse durante un tiempo adecuado en el lugar de instalación, teniendo en cuenta las condiciones de utilización futuras, para que su temperatura corresponda a la temperatura ambiente. También es importante seguir las recomendaciones de almacenaje en las obras de construcción.

Preparación de las superficies

La adherencia de la laca es generalmente óptima en vista de las características específicas de los Tableros Decorativos adaptados al lacado (GFE). Sin embargo, pueden quedar restos de grasa, cola o goma en la superficie tras el tratamiento. Recomendamos un lijado para su limpieza. Generalmente, no es necesario la aplicación adicional.

Tratamiento de las aristas fresadas y cortadas

Para cubrir los cantos cortados en un tablero de partículas, EGGER propone un canto ABS adaptado al lacado. En cuanto a los tableros soporte MDF, los bordes deben ser tratados antes del lacado. En función de la calidad de corte del canto, se recomienda proceder a un lijado por etapas hasta que se obtiene un grano de 240. El borde debe ser redondo con un rayo de al menos 1,5 mm. Entonces, el borde debe prepararse 1 a 2 veces. Respeta por favor el tiempo de secado indicado y el lijado intermedio necesario según las instrucciones del fabricante de la laca. Cuando se utiliza colores de acabado oscuros, recomendamos la utilización de aerosoles oscuros, combinados con la tinta del color.

Recomendaciones de lacado

Los Tableros Decorativos adaptados al lacado (GFE) se adaptan particularmente para un uso con lacas DD, PUR, acrílicas o a base de agua. Para el uso de lacas nitrocelulosa y rayos UV, contacta por favor el fabricante de laca. Para obtener fácilmente un resultado perfecto, te recomendamos contactar tu fabricante de laca para elegir el producto, el método y las regulaciones más adaptadas.

Recomendamos :

ADLER-WERK LACKFABRIK Johann Berghofer
Bergwerkstr. 22
A-61 30 Schwaz
Teléfono: +43 5242 6922 300
Fax: +43 5242 6922 399
Correo electrónico: verkauf@adler-lacke.com

Superficie estándar

Acabado demi-mate (SM)

Formatos

Longitud estándar: 2800 mm formato longitudinal o por pedido
Anchura estándar: 2070 mm
Espesor estándar: de 8 a 38 mm

Nota sobre el carácter provisional del contenido:

Los datos de esta ficha técnica se basa en nuestras experiencias y conocimientos hasta ahora. Las informaciones presentadas se apoyan en la experiencia práctica, así como en las pruebas realizadas en interno. Corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Tienen un carácter informativo y no son en ningún caso la garantía de características específicas del producto o de su capacidad a aplicaciones precisas. A condición de faltas, errores de impresión o de norma. Debido a la evolución continua de los productos EGGER, así como modificaciones suministradas a las normas y otros documentos legales, algunos parámetros técnicos pueden evolucionar. Para estas razones, el contenido de esta ficha no pueden utilizarse como noticia de utilización, ni servir de documento jurídico. Nuestras condiciones generales de venta se aplican a este producto.