Data: 08/08/2025

CE Deklaracja właściwości użytkowych

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305 z dnia 9 marca 2011 r.

DOP nr.: DOP: 615

1.	Unikalny kod identyfikacyjny produktu	**Płyty MDF laminowane EGGER E1E05 TSCA MB CE EAC Nośnik: Płyty MDF surowe EGGER E1E05 TSCA MB CE EAC Receptura: 615**
2.	Zastosowanie	**do użytku wewnętrznego jako element niekonstrukcyjny w warunkach suchych**
3.	Producent	**EGGER Group Fritz Egger GmbH & Co OG Weiberndorf 20 6380 St.Johann in Tirol Austria**
4.	Autoryzowany przedstawiciel	**nie dotyczy**
5.	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	**System 4**
6.	Zharmonizowana norma	**EN 13986:2004+A1:2015**
	Organ notyfikujący	**nie dotyczy**

7. Deklaracja właściwości użytkowych

Istotne właściwości*1	Jednostka	Grubość płyty				
	[mm]	> 6 - 9	> 9 - 12	> 12 - 19	> 19 - 30	-
Wytrzymałość na zginanie EN310	[N/mm²]	32,0	32,0	30,0	28,0	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe (EN319)	[N/mm²]	1,10	0,90	0,80	0,70	
Moduł zginania i sprężystości EN310	[N/mm²]	3000	3000	2900	2800	
Pęcznienie na grubość 24h EN317	[%]	17	15	10	8	
Emisja formaldehydu EN13986		E1 (E1E05), TSCA, CARB2				
Reakcja na ogień		Bez szczeliny powietrznej za płytą 8 EN 13986				
Przepuszczalność pary wodnej EN 12524*2						
▪ wilgotny	[μ]	12				
▪ suchy	[μ]	20				
Izolacja dźwięków przenoszonych w powietrzu EN140-3		Brak zadeklarowanych właściwości				
Tłumienie dźwięku EN354						
Zakres częstotliwości od 250 Hz do 500 Hz Zakres częstotliwości od 1000 Hz do 2000 Hz	[α]	0,10 0,20				
Przewodność cieplna EN 12664*2						
W oparciu o średnią gęstość nasypu 600kg/m3	[W/mK]	0,10				
Trwałość biologiczna (EN335)	[Klasa zagrożenia]	1				
Zawartość PCP	[ppm]	< 5				

*1 Cechy Deklaracji właściwości użytkowych są wiążące dla następujących zakładów produkcyjnych Grupy EGGER: Brilon (DE), Wismar (DE)
*2 W oparciu o średnią gęstość nasypu 600kg/m3

8. Nie dotyczy

Podpisane w imieniu producenta:

Manfred Riepertinger

Head of Core Material Management
EGGER group

(Ten dokument został sporządzony elektronicznie i jest ważny bez podpisu)