

CE Декларация за експлоатационни показатели

Съгласно Регламент (ЕС) № 305 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г.

ДЕП №:

DOP: 504

- | | |
|--|--|
| 1. Уникален идентификационен код на типа продукт | EGGER Ламиниран MDF E1E05 TSCA ST CE EAC
Носещ материал: EGGER Суров MDF E1E05 TSCA ST CE EAC
Рец.: 504 |
| 2. Предвидена употреба | за вътрешна употреба като неносещ компонент в сухи условия |
| 3. Производител | EGGER Group
Fritz Egger GmbH & Co OG
Weiberndorf 20
6380 St.Johann in Tirol
Австрия |
| 4. Упълномощен представител | не е приложимо |
| 5. Система за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели | Система 4 |
| 6. Нотифициран орган | EN 13986:2004+A1:2015 |
| Хармонизиран стандарт | не е приложимо |

7. Декларация за експлоатационни показатели

Съществени характеристики*1	Мерна единица	дебелини на плоскостите				
	[mm]	> 6 - 9	> 9 - 12	> 12 - 19	> 19 - 30	-
Якост на огъване (EN 310)	[N/mm ²]	23,0	22,0	20,0	18,0	
Вътрешна кохезия EN 319	[N/mm ²]	0,65	0,60	0,55	0,55	
Модул на еластичност (EN 310)	[N/mm ²]	2700	2500	2200	2100	
Подуване на дебелина, 24ч (EN 317)	[%]	17	15	12	10	
Освобождаване на формалдехид EN 13986		E1 (E1E05), TSCA, CARB2				
Реакция на огън		според таблица 8 EN 13986				
Пропускливост на водни пари EN 12524*2						
▪ влажно	[μ]	12				
▪ сухо	[μ]	20				
Изолация от въздушен шум EN 140-3		NPD				
Звукопоглъщане EN 354						
Честотен диапазон от 250 Hz до 500 Hz	[α]	0,10				
Честотен диапазон от 1000 Hz до 2000 Hz		0,20				
Топлопроводимост EN 12664*2						
Въз основа на средна обемна плътност от 600 кг/м ³	[W/mK]	0,10				
Биологична трайност (EN 335)	[клас на опасност]	1				
Съдържание на PCP	[ppm]	< 5				

*1 Характеристиките на декларацията за експлоатационни показатели са валидни за следните производствени обекти на групата EGGER: Санкт Йохан в Тирол (Австрия), Брилон (Германия), Унтеррадлберг (Австрия), Рион-де-Ланд (Франция), Рамбервилер (Франция), Бискупиец (Полша) Brilon (DE), Wismar (DE)

*2 Въз основа на средна обемна плътност от 600 кг/м³

8. не е приложимо

Подписано за и от името на производителя от:

Manfred Riepertinger

Head of Core Material Management
EGGER group

(Този документ е създаден електронно и е валиден без подпис)