

TEHNIČNI PODATKOVNI LIST

EGGER Flooring NatureSense Aqua - *decor and texture inspired by nature*

ISO 9001:2015
Code TDEFa001
Revision Sep-26

Nosilna plošča	HDF+ (E1, CARB2/TSCA VI)
Profil	Aqua CLIC it!

Zahteve po EN 14041

Vsebnost formaldehidov, v skladu z EN717-1	E1	Odpornost na zdrs, v skladu z EN13893	DS ≥ 0,3
Toplotna prevodnost po EN 12667	0,13 W/(m*K)	Odpornost na požar, v skladu z EN13501-1	Cfl-s1

Zahteve za razvrščanje in splošne zahteve, v skladu z EN 13329

Razred uporabe	32	33
Garancija proizvajalca* Bivalni prostor	20 Leta	25 Leta
Garancija proizvajalca* Komercialno	5 Leta	5 Leta
Odpornost proti obrabi ISO 24338	AC4 / ≥ 4.000 Cikli	AC5 / ≥ 6.000 Cikli
Odpornost na udarce EN13329	≥ 35 mm ≥ 600 mm	≥ 70 mm ≥ 750 mm
Odpornost na madeže, v skladu z EN 438	Skupina 1 + 2: Stopnja 5 Skupina 3: Stopnja 4	Skupina 1 + 2: Stopnja 5 Skupina 3: Stopnja 4
Nabrekanje po debelini, v skladu z ISO 24336	≤ 18 %	≤ 15 %
Vtis pri konstantni obremenitvi, v skladu z EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
Obnašanje pri simulaciji premika noge pohištva, v skladu z EN ISO 16581	ni vidnih poškodb pri preizkusih z nogami, tip 0	ni vidnih poškodb pri preizkusih z nogami, tip 0
Preizkus s stolom s kolesčki, v skladu z EN ISO 4918	15.000 Cikli	20.000 Cikli
Povezovalna trdnost vzdolžno / prečno v skladu z ISO 24334	≥ 1,0 kN/m / ≥ 2,0 kN/m	≥ 1,0 kN/m / ≥ 2,0 kN/m
24h Vodoodpornost v skladu s standardom ISO 4760	Kvalitativna ocena po ponovnem sušenju < 3 Kvantitativna ocena po ponovnem sušenju ≤ 0,3 mm, Brez penetracije vode	Kvalitativna ocena po ponovnem sušenju < 3 Kvantitativna ocena po ponovnem sušenju ≤ 0,3 mm, Brez penetracije vode
Tolerance krovnega sloja, v skladu z EN 17539	Dolžina ± 0,5 mm Širina ± 0,1 mm Debelina ± 0,5 mm	Dolžina ± 0,5 mm Širina ± 0,1 mm Debelina ± 0,5 mm

Format & Embalaža

Dimenzije plošč v mm (dolžina x širina)	Medium 1.292 x 135	Classic 1.292 x 193	Classic 1.292 x 193	Large 1.292 x 246	Kingsize 1.292 x 327	Long 2050 x 246
Skupna debelina v mm	8mm	8 mm	10 mm	8 mm	8 mm	10mm
Razred uporabe 31						
Razred uporabe 32	✓	✓	✓	✓	✓	
Razred uporabe 33		✓	✓			✓
Faza roba,						
Faza roba,						
Faza roba,	✓	✓	✓	✓		✓
Faza roba,					✓	
Navedbe paket	Kos	8	8	7	8	6
	m²	1,40	1,99	1,75	2,54	2,53
	kg (+/- 5%)	10,59	15,07	16,48	19,40	19,33
Navedbe palete	Paketi na paleti	75	60	52	45	40
	m²	104,65	119,69	90,77	114,42	101,40
	kg (+/- 5%)	802	912	865	881	781

Dodatne informacije najdete na zadnji strani



Splošne informacije in obvestilo o garanciji

Natančen pregled vhodnih materialov je bistven del vsake poslovne transakcije. Tla je treba ravnati in shranjevati previdno. Paketi talnih oblog naj bodo shranjeni na ravni in suhi površini, zaščiteni pred zmrzaljo in vremenskimi vplivi, v zaprti stavbi. Priporočamo, da se končni izdelki pred namestitvijo kondicionirajo vsaj 48 ur glede na pričakovano notranje podnebje (> 18 °C, 40 - 70 % relativne vlažnosti). Klimatska naprava poteka v pakirani obliki, položena ravno z minimalno razdaljo 50 cm od vseh sten. Pred in med namestitvijo je treba talne elemente pregledati za morebitne napake. Poškodovani ali drugače odstopajoči talni elementi ne smejo biti nameščeni in jih je treba vrniti prodajalcu in zamenjati.

*Poleg zakonske garancije se prostovoljna proizvajalska garancija nanaša tudi na določene lastnosti izdelka.

Za več informacij glejte www.egger.com.

Okolje in zdravje

Izdelek ima ekološke oznake tipa I, tip II in tip III:

- EPD (Deklaracija okoljskega izdelka) – zunanje potrjena ocena življenjskega cikla po EN 15804
- Okoljski in zdravstveni podatkovni list
- EU ekološka oznaka, Floorscore, Greenguard Gold, M1, A+
- Več informacij o krožnem gospodarstvu in trajnosti je na voljo na www.egger.com

Tla EGGER vsebujejo do 83 % obnovljive surovine. Surovina les med rastjo absorbira CO₂ in ga shranjuje kot ogljik v celicah. Fosilni surovini, proizvodnja, uporaba in odlaganje oddajajo CO₂. Preprosto povedano, razlika v shranjevanju in emisijah povzroča potencial globalnega segrevanja (GWP) oziroma CO₂ odtis.

Ujemanje barv in površinskih struktur

Zaradi neizogibnih barvnih odstopanj podlage priporočamo, da komponente, ki jih položite eno zraven druge - na eni talni površini - izberete iz iste proizvodne serije. Tako boste zagotovili barvno enotnost in konsistenco.

Primernost za talno ogrevanje

EGGER podi so primerni za talno toplovodno ogrevanje in električno talno ogrevanje. Temperatura površine ogrevanega poda ne sme preseči 28 °C in ogrevanje poda ne sme biti prehitro. Sistemi talnega ogrevanja z nočnim akumuliranjem toplote niso dovoljeni. EGGER laminatne pode lahko položite samo na električne ploščate ogrevalne sisteme oziroma na folijske ogrevalne sisteme, ki so opremljeni s temperaturnimi tipali in kontrolniki.

R - Toplotna odpornost, v skladu z EN12667, $R_{total} = R_{LF} + R_s [(m^2 \cdot K)/W]$			
Skupna debelina v mm		8mm	10mm
R _{LF} Laminate Flooring		0,06	0,07
R _S Silenzio easy		0,057	
R _S Silenzio easy SD		0,057	
R _S Silenzio Professional SD		0,010	
R _S Silenzio Duo		0,040	

Dodatki

Pri polaganju podov priporočamo uporabo EGGER dodatkov za posamezne skupine izdelkov. EGGER Silenzio podloge, ustrezne MDF zaključne letve in številni drugi dodatki, ki so popolnoma barvno usklajeni s programom podov v ponudbi. Podrobnejše informacije na spletni povezavi t www.egger.com.

Obvestilo o veljavnosti

Ta tehnični podatkovni list je bil izdelan z največjo skrbnostjo in po naši najboljši vednosti. Namenjen je izključno podajanju informacij in ne predstavlja jamstva za navedene lastnosti proizvodov ali primernost za določen namen uporabe. Za morebitne napake, napake v standardih ali za tiskarske napake ne odgovarjamo. Nadalje so tehnične spremembe lahko posledica neprekinjenega razvoja EGGER podov ali sprememb standardov in predpisov javnega prava. Ta tehnični podatkovni list ni navodilo za uporabo in ni pravno zavezujoč dokument.