Одобрено: 18/09/2025

CE Декларация за експлоатационни показатели

Съгласно Регламент (ЕС) № 305 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г.

ДЕП №: DOP: 615

1.	Уникален идентификационен код на типа продукт	**EGGER Ламиниран MDF E1E05 TSCA MB CE EAC** **Носещ материал: EGGER Суров MDF E1E05 TSCA MB CE EAC** **Рец.: 615**
2.	Предвидена употреба	**за вътрешна употреба като неносещ компонент в сухи условия**
3.	Производител	**EGGER Group** **Fritz Egger GmbH & Co OG** **Weiberndorf 20** **6380 St.Johann in Tirol** **Австрия**
4.	Упълномощен представител	**не е приложимо**
5.	Система за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели	**Система 4**
6.	Нотифициран орган	**EN 13986:2004+A1:2015**
	Хармонизиран стандарт	**не е приложимо**

7. Декларация за експлоатационни показатели

Съществени характеристики*1	**Мерна единица**	**дебелини на плоскостите**				
	[mm]	> 6 - 9	> 9 - 12	> 12 - 19	> 19 - 30	-
Якост на огъване (EN 310)	[N/mm²]	32,0	32,0	30,0	28,0	
Вътрешна кохезия EN 319	[N/mm²]	1,10	0,90	0,80	0,70	
Модул на еластичност (EN 310)	[N/mm²]	3000	3000	2900	2800	
Подуване на дебелина, 24ч (EN 317)	[%]	17	15	10	8	
Освобождаване на формалдехид EN 13986		E1 (E1E05), TSCA, CARB2				
Реакция на огън		според таблица 8 EN 13986				
Пропускливост на водни пари EN 12524*2						
▪ влажно	[μ]	12				
▪ сухо	[μ]	20				
Изолация от въздушен шум EN 140-3		NPD				
Звукопоглъщане EN 354						
Честотен диапазон от 250 Hz до 500 Hz Честотен диапазон от 1000 Hz до 2000 Hz	[α]	0,10 0,20				
Топлопроводимост EN 12664*2						
Въз основа на средна обемна плътност от 600 кг/м3	[W/mK]	0,10				
Биологична трайност (EN 335)	[клас на опасност]	1				
Съдържание на PCP	[ppm]	< 5				

*1 Характеристиките на декларацията за експлоатационни показатели са валидни за следните производствени обекти на групата EGGER: Санкт Йохан в Тирол (Австрия), Брилон (Германия), Унтеррадлберг (Автсрия), Рион-де-Ланд (Франция), Рамбервилер (Франция), Бискупиец (Полша) Brilon (DE), Wismar (DE)
*2 Въз основа на средна обемна плътност от 600 кг/м3

8. не е приложимо

Подписано за и от името на производителя от:

Manfred Riepertinger

Head of Core Material Management
EGGER group

(Този документ е създаден електронно и е валиден без подпис)