

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

EGGER Flooring NatureSense Aqua - *decor and texture inspired by nature*

ISO 9001:2015
Code TDEFa001
Revision Sep-26

Носеща плоча	HDF+ (E1, CARB2/TSCA VI)
Профил	Aqua CLIC it!

Изисквания съгласно EN 14041

Съдържание на формалдеhid съгласно EN717-1	E1	Съпротивление на плъзгане съгласно EN13893	DS ≥ 0,3
Топлопроводимост съгласно EN 12667	0,13 W/(m*K)	Реакция на огън съгласно EN13501-1	Cfl-s1

Изисквания за класификация и общи изисквания съгласно EN 13329

Клас на употреба	32	33
Гаранция на производителя* Жилищна зона	20 Години	25 Години
Гаранция на производителя* Търговски	5 Години	5 Години
Устойчивост на износване ISO 24338	AC4 / ≥ 4.000 Цикли	AC5 / ≥ 6.000 Цикли
Удароустойчивост EN13329	≥ 35 mm ≥ 600 mm	≥ 70 mm ≥ 750 mm
Устойчивост на петна съгласно EN 438	Група 1 + 2: Степен 5 Група 3: Степен 4	Група 1 + 2: Степен 5 Група 3: Степен 4
Подуване съгласно EN 24336	≤ 18 %	≤ 15 %
Отпечатък след постоянно натоварване съгласно EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
Поведение при симулация на преместване на мебелен крак съгласно EN ISO 16581	без видими повреди при тестване с крак тип 0	без видими повреди при тестване с крак тип 0
Опит с колелца на стол съгласно EN ISO 4918	15.000 Цикли	20.000 Цикли
Сила на връзката надлъжно / напречно в съответствие с ISO 24334	≥ 1,0 kN/m / ≥ 2,0 kN/m	≥ 1,0 kN/m / ≥ 2,0 kN/m
24h Водоустойчивост в съответствие с ISO 4760	Качествена оценка след повторно сушене < 3 Количествена оценка след повторно изсушаване ≤ 0,3 mm, Без проникване на вода	Качествена оценка след повторно сушене < 3 Количествена оценка след повторно изсушаване ≤ 0,3 mm, Без проникване на вода
Толеранси повърхностен слой съгласно EN 17539	Дължина ± 0,5 mm Ширина ± 0,1 mm Дебелина ± 0,5 mm	Дължина ± 0,5 mm Ширина ± 0,1 mm Дебелина ± 0,5 mm

Формат & Опаковане

		Medium 1.292 x 135	Classic 1.292 x 193	Classic 1.292 x 193	Large 1.292 x 246	Kingsize 1.292 x 327	Long 2050 x 246
Покрита площ в мм (дължина x ширина)		8mm	8 mm	10 mm	8 mm	8 mm	10mm
Обща дебелина в мм							
Клас на употреба 31							
Клас на употреба 32		✓	✓	✓	✓	✓	
Клас на употреба 33			✓	✓			✓
Фаска,							
Фаска,							
Фаска,		✓	✓	✓	✓		✓
Фаска,						✓	
Данни пакет	бройки	8	8	7	8	6	5
	m²	1,40	1,99	1,75	2,54	2,53	2,52
	kg (+/- 5%)	10,59	15,07	16,48	19,40	19,33	23,94
Данни палет	Брой	75	60	52	45	40	33
	m²	104,65	119,69	90,77	114,42	101,40	83,21
	kg (+/- 5%)	802	912	865	881	781	798

Можете да намерите допълнителна информация на обратната страна



Обща информация и уведомление за гаранция

Внимателната инспекция на входящите материали е съществена част от всяка бизнес сделка. Подовата настилка трябва да се борави и съхранява внимателно. Пакетите с подови настилки трябва да се съхраняват на равна и суха повърхност, защитена от скреж и атмосферни условия, в затворена сграда. Препоръчваме крайните продукти да бъдат кондиционирани поне 48 часа преди монтаж според очаквания вътрешен климат (> 18 °C, относителна влажност 40 - 70%). Климатизацията се извършва в опаковано състояние, с минимално разстояние от 50 см от всички стени. Преди и по време на монтажа елементите на пода трябва да се проверяват за дефекти. Повредени или по друг начин отклоняващи се подови елементи не трябва да се монтират и трябва да бъдат върнати на търговеца и заменени.

*Освен законовата гаранция, доброволна гаранция на производителя се прилага и за определени свойства на продукта.

За повече информация вижте www.egger.com.

Околна среда и здраве

Продуктът има екоетикети тип I, тип II и тип III:

- EPD (Декларация за екологичен продукт) - външно потвърдена оценка на жизнения цикъл според EN 15804
- Информационен лист по околна среда и здраве
- EU Ecolabel, Floorscore, Greenguard Gold, M1, A+
- Допълнителна информация за кръговата икономика и устойчивостта може да бъде намерена в www.egger.com

Подовите настилки на EGGER се състоят от до 83% възобновяеми суровини. Суровината дървото абсорбира CO₂ по време на растежа си и го съхранява като въглерод в клетките. Изкопаемите суровини, производството, употребата и изхвърлянето отделят CO₂. С други думи, разликата в съхранението и емисиите води до потенциала за глобално затопляне (GWP) или CO₂ отпечатъка.

Съгласуване по цвят и структура на повърхността

Тъй като поради присъщи различия в основата се наблюдават леки разлики в цвета, препоръчваме използваните един до друг елементи - в една подова настилка - да бъдат избирани от една и съща производствена партида, за да се осигури однородност и консистенция на цвета.

Пригодност за подово отопление

Подовите настилки на EGGER са подходящи за подово отопление с топла вода и електрическо подово отопление. Температурата на повърхността на отопляемата подова конструкция не бива да надвишава 28°C и трябва да се избягва прекалено бързото нагряване. Не се разрешава полагането върху подово отопление с функция за нощно акумулиране. Ламинираните паркетни настилки на фирмата EGGER могат да се полагат само върху електрически плоски отоплителни системи/отоплително фолио, които са снабдени с температурни датчици и контролери.

R - Съпротивление на топлопреминаване съгласно EN12667, $R_{total} = R_{LF} + R_s$ [(m ² *K)/W]			
Обща дебелина в мм		8mm	10mm
R _{LF} Laminate Flooring		0,06	0,07
R _S Silenzio easy		0,057	
R _S Silenzio easy SD		0,057	
R _S Silenzio Professional SD		0,010	
R _S Silenzio Duo		0,040	

Акcesoари

При полагането на подовата настилка препоръчваме използването на акcesoари на EGGER от продуктовете групи: Подложки EGGER Silenzio, подходящи MDF первази, както и много други акcesoари, които са перфектно съгласувани по цвят с предлагания асортимент от подови настилки. Допълнителна информация можете да намерите на www.egger.com.

Бележка относно валидността

Настоящият технически лист е изготвен надлежно, използвайки цялата налична информация. Информацията има единствено информативен характер и не представлява гаранция по отношение на характеристиките на продукта или пригодността му за определени приложения. Не носим отговорност за евентуални грешки или пропуски в стандартите или печатни грешки. Освен това в резултат на непрекъснатата работа по усъвършенстване на подовите настилки на фирмата EGGER и на промени в стандарти и документи на публичното право са възможни технически промени. Този технически информационен лист не е инструкция за употреба и не е правно обвързващ документ.