

Műszaki adatlap

EGGER Posztforming munkalapok



Leírás

Leírás:	EGGER Posztforming munkalapok
Modell:	300/3
Hordozóanyag:	Natúr forgácslap
Felső oldal:	Dekoritlemez
Hátoldal:	Kiegyenlítő
Névleges vastagság:	38 mm

Elérhetőség

Az EGGER Posztforming munkalapok az **EGGER Dekoratív Kollekciónak** részét képezik. Kiválasztott dekorokban raktárkészletről és egydarabos mennyiségben is elérhetők, az adott ország szállítási jegyzéke szerint.

Műszaki adatok

Tulajdonság	Bevizsgált szabvány	Mértékegység vagy jellemző	Érték
Felületi kopásállóság	EN 438-2	Fordulat Kezdőpont	≥ 150
Kis átmérőjű golyó ütésállósága	EN 438-2	N	≥ 15
Karcállóság	EN 438-2	Minősítés (min.) strukturált felületek	3
Vízgőzállóság	EN 438-2	Minősítés (min.) strukturált felületek	4
Száraz hővel szembeni ellenállás (160 °C)	EN 438-2	Minősítés (min.) strukturált felületek	4
Foltállóság	EN 438-2	Minősítés (min.) 1. és 2. csoport 3. csoport	5 4
Fényállóság (Xenon ívlámpa)	EN 438-2	Szürke skála minősítés	4–5

Tulajdonság	Bevizsgált szabvány	Mértékegység vagy jellemző	Érték
Vastagsági tűrés	EN ISO 13894	mm	$\pm 0,40$
Hosszúsági tűrés	-	mm	- 5 / + 10
Szélességi tűrés	EN ISO 13894	mm > 500 mm	$\pm 0,5$, továbbá $\pm 0,05$ minden 100 mm-re
A vágás egyenessége	EN ISO 13894	mm	$\pm 0,5$ 1 000 mm hosszönként
Szögpontosság	EN ISO 13894	mm	$\leq 2,0$ 1 000 mm hosszönként
Laposság	EN ISO 13894	max. eltérés ¹⁾ ≤ 600 mm 601–700 701–800 801–900 901–1 000 1 001–5 600	0,9 mm 1,1 mm 1,3 mm 1,6 mm 2,0 mm 2,0 mm méterenként ²⁾

¹⁾ Maximális homorú vagy domború eltérés, a munkalap elülső oldalára vonatkozóan. Számos tényező, beleértve a hőmérséklet és a relatív páratartalom változásait, amelyekkel az építkezéseken is találkozhatunk, okozhatja a táblák és panelek visszafordíthatatlan meghajlását és csavarodását. Ez a követelmény ezért csak a szállítás időpontjában alkalmazható.

²⁾ A > 1,000 mm munkalapok esetében a méréseket egy 1,000 mm hosszú deformációmérő eszközzel kell elvégezni.

Műszaki alkalmazási megjegyzés

Kisebb színbeli eltérések ugyanazon termékben lehetségesek az alapanyagok tűrései miatt. Az egymás mellett használt komponenseket ezért ellenőrizni kell a színazonosság szempontjából. Az EN 438 szerint megengedett az eltérés az EGGER referencia színminta és a vásárló tesztadarabja között.

A termékek eltérő gyártása miatt szín- és felületi különbségek is előfordulhatnak különböző termékek (pl. bevont lap, dekorítlemmez, élzáró) között azonos dekor és struktúra kombinációban. A valósághű színárnyalat megtekintése érdekében rendeljen termékmintát.

Ápolási és tisztítási javaslatok

Az EGGER posztforming munkalapok ellenálló és higiénikus, tömör felületeiknek köszönhetően nem igényelnek különleges ápolást. A felület általában könnyen tisztítható. Ez a struktúrával ellátott felületekre is érvényes. Ne használjon szaniter tisztítószeret vagy súroló összetevőket tartalmazó tisztítószeret, mivel ezek a tisztítószer a fényesség mértékének változásához és/vagy az anyag karcolódásához vezethetnek.

Részletes információért lásd a „Tisztítási és ápolási ajánlások az EGGER termékfelületekhez” című tájékoztatót.

További dokumentumok / Termékinformációk

További információkat az alábbi dokumentumokban talál:

- Feldolgozási utasítások „EGGER munkalapok”
- Feldolgozási utasítások „EGGER hátfalpanelek”
- Műszaki adatlap „EGGER hátfalpanelek”
- Műszaki adatlap „EGGER ABS élzáró”
- Műszaki tájékoztató „EGGER sarokkötések tömítése”
- Műszaki tájékoztató „EGGER munkalap fali profilok”
- Műszaki tájékoztató „Vegyszerekkel szembeni ellenállás – EGGER laminátumok”
- Műszaki tájékoztató „Tisztítási és ápolási ajánlások az EGGER termékfelületekhez”

Előzetes megjegyzés:

A jelen műszaki tájékoztató összeállítása gondosan, a legjobb tudásunk szerint történt. A közölt információk gyakorlati tapasztalatokon, belső tesztelésen alapulnak, és jelenlegi tudásszintünket tükrözik. Kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek garanciának sem a terméktulajdonságokra, sem a konkrét felhasználásokra való alkalmasságra vonatkozóan. Az esetlegesen előforduló tévedésekért, szabványhibákért, illetve a nyomdahibákért nem vállalunk felelősséget. Továbbá az EGGER posztforming munkalapok folyamatos fejlesztése, valamint a szabványok és a közjogi dokumentumok változásai műszaki módosításokat eredményezhetnek. Ezért e műszaki adatlap tartalma nem tekinthető használati útmutatónak vagy jogilag kötelező

MORE FROM WOOD.



Verzió: 09
Jóváhagyva: 2025.06.25.

erejűnek. Az Általános Szerződési Feltételeink érvényesek.



Felelős: Termékmenedzsment bútorok és belsőépítészet

Műszaki adatlap

Oldal4 4