

MŰSZAKI ADATLAP

EGGER padlóburkolat NatureSense Aqua - *decor and texture inspired by nature*

Minőség ellenőrzés ISO 9001:2015
Code TDEFa001
Revision Sep-26

Hordozólap	HDF+ (E1, CARB2/TSCA VI)
Profil	Aqua CLIC it!

Deklarált teljesítmény az EN 14041 szerint

Formaldehidtartalom az EN 717-1 szerint	E1	Csúszási ellenállás az EN 13893 szerint	DS ≥ 0,3
Hővezetési tényező az EN 12667 szerint	0,13 W/(m*K)	Viselkedés tűz esetén az EN 13501-1 szerint	Cfl-s1

Osztályozási követelmények és általános követelmények az EN 13329 szerint

Használati osztály	32	33
Gyártói garancia* Lakótér	20 Évek	25 Évek
Gyártói garancia* Kereskedelmi	5 Évek	5 Évek
A kopásállósági módszer A az ISO 24338 szerint	AC4 / ≥ 4.000 Ciklus	AC5 / ≥ 6.000 Ciklus
Útésállóság (kicsi / nagy golyó) az EN 17368 / EN13329 szerint; C. függelék	≥ 35 mm ≥ 600 mm	≥ 70 mm ≥ 750 mm
Folt állóság az EN 438-2 szerint	1. + 2. csoport: 5. fokozat 3. csoport: 4. fokozat	1. + 2. csoport: 5. fokozat 3. csoport: 4. fokozat
Vastagsági duzzadás az ISO 24336 szerint	≤ 18 %	≤ 15 %
Benyomódás állandó terhelés után az EN ISO 24343-1 szerint	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
Viselkedés bútorkárosodás szimulálásakor az EN ISO 16581 szerint (Láb típus 0)	nincsenek látható elváltozások vagy károsodások	nincsenek látható elváltozások vagy károsodások
Székgyörgős kísérlet az EN ISO 4918 szerint	15.000 Ciklus	20.000 Ciklus
A csatlakozási szilárdság hosszban / keresztben az ISO 24334 szerint	≥ 1,0 kN/m / ≥ 2,0 kN/m	≥ 1,0 kN/m / ≥ 2,0 kN/m
24h Vízállóság az ISO 4760 szabvány szerint	Minőségi értékelés újrászárítás után < 3 Mennyiségi értékelés újrászárítás után ≤ 0,3 mm, Nincs vízbehatolás	Minőségi értékelés újrászárítás után < 3 Mennyiségi értékelés újrászárítás után ≤ 0,3 mm, Nincs vízbehatolás
Fedőréteg tűrései az EN 17539 szerint	Hosszúság: ± 0,5 mm Szélesség: ± 0,1 mm Vastagság: ± 0,5 mm	Hosszúság: ± 0,5 mm Szélesség: ± 0,1 mm Vastagság: ± 0,5 mm

Formátum & Csomagolás

Méret (mm) (hosszúság x szélesség)	Medium 1.292 x 135	Classic 1.292 x 193	Classic 1.292 x 193	Large 1.292 x 246	Kingsize 1.292 x 327	Long 2050 x 246	
Teljes vastagság (mm)	8mm	8 mm	10 mm	8 mm	8 mm	10mm	
Használati osztály 31							
Használati osztály 32	✓	✓	✓	✓	✓		
Használati osztály 33		✓	✓			✓	
Fófolás, nélkül							
Fófolás, hosszanti							
Fófolás, körben	✓	✓	✓	✓		✓	
Fófolás, körben +1					✓		
Csomag adatai	Darab	8	8	7	8	6	5
	m²	1,40	1,99	1,75	2,54	2,53	2,52
	kg (+/- 5%)	10,59	15,07	16,48	19,40	19,33	23,94
Paletta adatai	Csomag / raklap	75	60	52	45	40	33
	m²	104,65	119,69	90,77	114,42	101,40	83,21
	kg (+/- 5%)	802	912	865	881	781	798

További információk a hátoldalon található.



Általános információk és garancia

A beérkező anyagok gondos ellenőrzése minden üzleti tranzakció elengedhetetlen része. A padlóburkolatot gondosan kell kezelni és tárolni. A padlócsomagokat sík és száraz felületen, fagytól és időjárástól védve, zárt épületben kell tárolni. Javasoljuk, hogy a végső termékeket legalább 48 órán át kondicionálják a telepítés előtt a várható beltéri éghajlat (> 18 °C, 40–70% relatív páratartalom) megfelelően. A légkondicionálás csomagolásban történik, legalább 50 cm távolságban minden faltól. A telepítés előtt és alatt a padlóelemeket ellenőrizni kell esetleges hibák után. A sérült vagy más módon eltérő padlóelemeket nem szabad felszerelni, hanem vissza kell küldeni a kereskedőhöz és cserélni.

*A törvényes garancián túl az önkéntes gyártói garancia vonatkozik a meghatározott terméktulajdonságokra is.

További információért lásd www.egger.com.

Környezet- és egészségvédelem

A termék I., II. és III. típusú öko címkékkel rendelkezik:

- EPD (Környezetvédelmi Terméknyilatkozat) – külső ellenőrzött életciklus-értékelés az EN 15804 szerint
- Környezetvédelmi és egészségügyi adatlap
- EU Ecolabel, Floorscore, Greenguard Gold, M1, A+
- További információk a körforgásos gazdaságról és a fenntarthatóságról a www.egger.com oldalon található

Az EGGER padló akár 83%-ban megújuló nyersanyagokból áll. A fa nyersanyag növekedése során elnyeli a CO₂-t, és szénként tárolja a cellákban. A fosszilis nyersanyagok, a termelés, felhasználás és elvezetés CO₂-t bocsátanak ki. Egyszerűen fogalmazva, a tárolás és kibocsátás közötti különbség a globális felmelegedési potenciált (GWP) vagy a CO₂ lábnyomát eredményezi.

Színazonosság és felületi struktúra

Mivel az aljzatban enyhe színeltérések jelentkezhetnek, javasoljuk, hogy az egy padlófelületen, egymás mellett használandó elemeket egyazon gyártási tételből válasszák ki, hogy a szín biztosan egységes legyen.

Padlófűtés mellett is használható

Az EGGER padlók melegvízes és elektromos padlófűtés mellett is használhatók. A fűtött padló felületi hőmérséklete nem haladhatja meg a 28 °C-ot, és el kell kerülni a túl gyors felmelegedést. Az éjszakai hőtároló funkcióval ellátott felületfűtési rendszerek alkalmazása nem engedélyezett. Az EGGER laminált padlók csak hőmérsékletérzékelővel és -szabályozóval ellátott elektromos vagy faliás fűtőrendszeren rakhatók le.

R - Hővezetési ellenállás az EN 12667 szerint, $R_{total} = R_{LF} + R_S$ [(m ² *K)/W]			
Teljes vastagság (mm)		8mm	10mm
R _{LF} Laminate Flooring		0,06	0,07
R _S Silenzio easy		0,057	
R _S Silenzio easy SD		0,057	
R _S Silenzio Professional SD		0,010	
R _S Silenzio Duo		0,040	

Padlókiegészítők

A padló lerakásához az EGGER saját kiegészítőválasztékát javasolja, a következő termékcsoportokkal: EGGER Silenzio alátétanyagok, hozzájuk illő MDF szegélylécek és még sok más kiegészítő, amelyek színben tökéletesen egyeznek a termékinálatban szereplő padlóhoz. További információ a www.egger.com weboldalon található.

A dokumentum érvényességével kapcsolatos megjegyzés

A jelen műszaki tájékoztató összeállítása gondosan, a legjobb tudásunk szerint történt. Csupán tájékoztatásra szolgál, és nem jelent garanciát a tulajdonságok meglétére, vagy adott alkalmazási célra való alkalmasság tekintetében. A szabványokban előforduló hibákért, tévedésekért, illetve a nyomdahibákért nem vállalunk felelősséget. Továbbá, az EGGER padlók folyamatos fejlesztése, valamint a szabványok és jogszabályok változása miatt a műszaki tartalomban módosítások fordulhatnak elő. Ez a műszaki adatlap nem minősül használati útmutatónak, sem jogilag kötelező érvényű dokumentumnak.