MORE FROM WOOD.

EGGER

Quality management ISO 9001:2015
Code TDEHFp001
Revision Sep-26

FICHE TECHNIQUE

EGGER Flooring AquaDura

Panneau support	HDF+ (E1, CARB2/TSCA VI)
Profil	Aqua CLIC it!
Garantie du fabricant* Espace de vie	20 ans
Garantie du fabricant* Commercial	5 ans

Performances déclarées selon EN 14041	
Formaldéhyde suivant EN 717-1	E1
Conductivité thermique selon EN 12667	0,13 W / (m*K)
Comportement au feu suivant EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement suivant EN 13893	DS ≥ 0,3

propriétés supplémentaires:	
Sous-couche intégrée	oui
Réduction de l'impact sonore suivant EN ISO 10140-3	15 dB
Réduction du bruit d'une pièce DIN EN 16205	87 dB(A) 60 sone

Spécifications EN 16511	
Classe d'utilisation	**32**
Résistance à l'abrasion, méthode de test A selon ISO 24338	≥ 1.200 cycles
Résistance à l'impact, méthode de test « grosse bille » selon EN 13329	≥ 1.200 mm
Résistance aux tâches EN 438 - 2	groupe 1 + 2: niveau 5 groupe 3: niveau 4
Gonflement en épaisseur ISO 24336	≤ 18%
Poinçonnement statique rémanent ISO 24343-1	≤ 0,2 mm
Effet d'un pied de meuble EN ISO 16581 (pied de type 0)	Aucun changement d'aspect ni dommage visible
Effet d'une chaise à roulettes EN ISO 4918	25.000 cycles
Résistance aux micro-rayures selon EN 16094	≤ MSR-A2
Résistance du profil longitudinal / transversal selon ISO 24334	≥ 1,0 kN/m / ≥ 1,5 kN/m
24h Résistance à l'eau selon ISO 4760	Évaluation qualitative après re-séchage < 3, Évaluation quantitative après re-séchage ≤ 0,3 mm, Pas de fuite d'eau
Tolérances dimensionnelles selon ISO 24337	Longueur ± 0,5 mm Largeur ± 0,1 mm Epaisseur ± 0,5 mm

Format & Données emballage		
Dimensions mm (Longueur x Largeur)		**Classic 1.292 x 193**
Epaisseur de l'élément		**7,5 mm**
Chanfreins		sur les 4côtés de lame
Indications colis	Pièces	8
	m²	1,99
	kg (+/- 5%)	12,97
Boîtes par palette	Boîtes par palette	56
	m²	111,71
	kg (+/- 5%)	759,2

Vous trouverez de plus amples informations au verso

CE

TÜV PROFI GEMF product 70 720 6151-3 QUALITY TESTED tested for: emissions harmful substances EPH PREMIUM

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

EU Ecolabel : DE/035/003

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RTS · EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL · M1

Informations générales et avis de garantie

Une inspection attentive des matériaux entrants est une partie essentielle de toute transaction commerciale. Le revêtement de sol doit être manipulé et stocké avec soin. Les ensembles de revêtements de sol doivent être stockés sur une surface plane et sèche, à l'abri du gel et des intempéries, dans un bâtiment fermé. Nous recommandons que les produits finaux soient conditionnés pendant au moins 48 heures avant l'installation selon le climat intérieur attendu (> 18 °C, 40 - 70 % d'humidité relative). La climatisation est effectuée à l'état emballé, à plat avec une distance minimale de 50 cm de tous les murs. Avant et pendant l'installation, les éléments de sol doivent être vérifiés pour détecter tout défaut. Les éléments de sol endommagés ou déviants ne doivent pas être installés et doivent être retournés au concessionnaire et remplacés.

*En plus de la garantie légale, une garantie volontaire du fabricant s'applique aux propriétés définies du produit.

Pour plus d'informations, voir www.egger.com.

Environnement et Santé

Le produit possède des éco-étiquettes de type I, Type II et Type III :

- EPD (Déclaration de produit environnemental) - évaluation du cycle de vie vérifiée externement selon la norme EN 15804
- Fiche technique environnementale et santé
- Écolabel UE, Floorscore, Greenguard Gold, M1, A+
- Plus d'informations sur l'économie circulaire et la durabilité sont disponibles à www.egger.com

Le revêtement de sol EGGER est composé jusqu'à 83 % de matières premières renouvelables. La matière première bois absorbe le CO2 pendant sa croissance et le stocke sous forme de carbone dans les cellules. Les matières premières fossiles, la production, l'utilisation et l'élimination émettent du CO2. Pour faire simple, la différence de stockage et d'émissions entraîne le potentiel de réchauffement climatique (GWP) ou l'empreinte CO2.

Teinte coordonnée et structure de surface

Des variations de teinte légères pouvant apparaître du fait des propriétés intrinsèques du support, nous recommandons de sélectionner les composants destinés à être posés côte à côte, sur un même sol, au sein d'un même lot de production afin de s'assurer de l'uniformité et de l'homogénéité de la teinte.

Compatibilité avec chauffage au sol

Nos sols sont compatibles avec le chauffage au sol à l'eau chaude et le chauffage au sol électrique. La température de la surface du sol chauffé ne doit pas dépasser 28 °C, et une montée en température trop rapide doit être évitée. La pose sur un système de chauffage de surface à accumulation de nuit est interdite. Nos revêtements de sol stratifié peuvent uniquement être posés sur des systèmes de chauffage électrique de type film chauffant équipés de capteurs et de régulateurs thermiques.

R - Résistance thermique Résistance suivant EN 12667	
Epaisseur de l'élément	**7,5 mm**
R [(m²*K)/W]	**0,058**

Accessoires

Pour la pose, nous recommandons d'utiliser notre propre gamme d'accessoires en fonction des groupes de produit : sous-couches EGGER Silenzio, plinthes MDF coordonnées, ainsi que de nombreux autres accessoires parfaitement assortis à chaque gamme de sols. Vous trouverez davantage d'informations sur le site www.egger.com.

Note sur la validité

Cette fiche de données techniques a été conçue avec le plus grand soin en faisant appel à toute notre expertise. Elles ont une visée informative uniquement et ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit ou à son adéquation à des applications spécifiques. Nous n'assumons aucune responsabilité pour toute imprécision, erreur dans les normes ou faute d'impression. Par ailleurs, en raison d'évolutions futures des revêtements de sols EGGER ainsi que des modifications apportées aux normes et autres documents légaux publics, certains paramètres techniques