MORE FROM WOOD.

EGGER

Quality management ISO 9001:2015
Code TDELFap001
Revision Sep-26

FICHE TECHNIQUE

Revêtement de sol EGGER NatureSense Aqua+ *decor and texture*

inspired by nature

Panneau support	HDF Aqua+ (E1, CARB2/TSCA VI)
Profil	Aqua CLIC it!

Performances déclarées selon EN 14041

Formaldéhyde suivant EN 717-1	E1	Résistance au glissement suivant EN 13893	DS ≥ 0,3
Comportement au feu suivant EN 13501-1	Cfl-s1	Conductivité thermique selon EN 12667	0,13 W/(m*K)

Spécifications EN 13329

Classe d'utilisation	**32**	**33**
Garantie du fabricant* Espace de vie	20 ans	25 ans
Garantie du fabricant* Commercial	5 ans	5 ans
Résistance à l'abrasion, méthode de test A selon EN 13329 annexe E	AC4 / ≥ 4.000 cycles	AC5 / ≥ 6.000 cycles
Résistance à l'impact, méthode de test « petite/ grosse bille » selon EN 17368 / EN13329, annexe C	≥ 35 mm ≥ 600 mm	≥ 70 mm ≥ 750 mm
Résistance aux tâches EN 438 - 2	groupe 1 + 2: niveau 5 groupe 3: niveau 4	groupe 1 + 2: niveau 5 groupe 3: niveau 4
Gonflement en épaisseur ISO 24336	6 % (±1)	6 % (±1)
Poinçonnement statique rémanent ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
Effet d'un pied de meuble EN ISO 16581 (pied de type 0)	Aucun changement d'aspect ni dommage visible	Aucun changement d'aspect ni dommage visible
Effet d'une chaise à roulettes EN ISO 4918	15.000 cycles	20.000 cycles
Résistance du profil longitudinal / transversal selon ISO 24334	≥ 1,0 kN/m / ≥ 2,0 kN/m	≥ 1,0 kN/m / ≥ 2,0 kN/m
24h Résistance à l'eau selon ISO 4760 +48h selon termes de garantie EGGER	Évaluation qualitative après re-séchage < 3, Évaluation quantitative après re-séchage ≤ 0,3 mm, Pas de fuite d'eau	Évaluation qualitative après re-séchage < 3, Évaluation quantitative après re-séchage ≤ 0,3 mm, Pas de fuite d'eau
Tolérances dimensionnelles selon EN 17539	Longueur ± 0,5mm Largeur ± 0,1mm Epaisseur ± 0,5mm	Longueur ± 0,5mm Largeur ± 0,1mm Epaisseur ± 0,5mm

Format & Données emballage

Dimensions mm (Longueur x Largeur)		**Classic 1.292 x 193**	**Large 1.292 x 246**	**Kingsize 1.292 x 327**
Epaisseur de l'élément		**8 mm**	**8 mm**	**8mm**
Classe d'utilisation 31				
Classe d'utilisation 32		✓		
Classe d'utilisation 33		✓	✓	✓
Chanfreins, sans pour autant				
Chanfreins, dans le sens de la longueur				
Chanfreins, sur les 4côtés de lame		✓	✓	
Chanfreins, sur les 4côtés de lame + 1				✓
Indications colis	Pièces	8	8	6
	m²	1,99	2,54	2,53
	kg (+/- 5%)	15,60	19,89	19,83
Boîtes par palette	Boîtes par palette	60	45	40
	m²	119,69	114,42	101,40
	kg (+/- 5%)	944	903	801

Vous trouverez de plus amples informations au verso

EU Ecolabel : DE/035/003

Informations générales et avis de garantie

Une inspection attentive des matériaux entrants est une partie essentielle de toute transaction commerciale. Le revêtement de sol doit être manipulé et stocké avec soin. Les ensembles de revêtements de sol doivent être stockés sur une surface plane et sèche, à l'abri du gel et des intempéries, dans un bâtiment fermé. Nous recommandons que les produits finaux soient conditionnés pendant au moins 48 heures avant l'installation selon le climat intérieur attendu (> 18 °C, 40 - 70 % d'humidité relative). La climatisation est effectuée à l'état emballé, à plat avec une distance minimale de 50 cm de tous les murs. Avant et pendant l'installation, les éléments de sol doivent être vérifiés pour détecter tout défaut. Les éléments de sol endommagés ou déviants ne doivent pas être installés et doivent être retournés au concessionnaire et remplacés.

*En plus de la garantie légale, une garantie volontaire du fabricant s'applique aux propriétés définies du produit.

Pour plus d'informations, voir www.egger.com.

Environnement et Santé

Le produit possède des éco-étiquettes de type I, Type II et Type III :

- EPD (Déclaration de produit environnemental) - évaluation du cycle de vie vérifiée externement selon la norme EN 15804
- Fiche technique environnementale et santé
- Écolabel UE, Floorscore, Greenguard Gold, M1, A+
- Plus d'informations sur l'économie circulaire et la durabilité sont disponibles à www.egger.com

Le revêtement de sol EGGER est composé jusqu'à 83 % de matières premières renouvelables. La matière première bois absorbe le CO2 pendant sa croissance et le stocke sous forme de carbone dans les cellules. Les matières premières fossiles, la production, l'utilisation et l'élimination émettent du CO2. Pour faire simple, la différence de stockage et d'émissions entraîne le potentiel de réchauffement climatique (GWP) ou l'empreinte CO2.

Teinte coordonnée et structure de surface

Des variations de teinte légères pouvant apparaître du fait des propriétés intrinsèques du support, nous recommandons de sélectionner les composants destinés à être posés côte à côte, sur un même sol, au sein d'un même lot de production afin de s'assurer de l'uniformité et de l'homogénéité de la teinte.

Compatibilité avec chauffage au sol

Nos sols sont compatibles avec le chauffage au sol à l'eau chaude et le chauffage au sol électrique. La température de la surface du sol chauffé ne doit pas dépasser 28 °C, et une montée en température trop rapide doit être évitée. La pose sur un système de chauffage de surface à accumulation de nuit est interdite. Nos revêtements de sol stratifié peuvent uniquement être posés sur des systèmes de chauffage électrique de type film chauffant équipés de capteurs et de régulateurs thermiques.

R - Résistance thermique Résistance suivant EN 12667, $R_{total} = R_{LF} + R_S$ [(m²*K)/W]		
Epaisseur de l'élément		**8mm**
R_{LF} Laminate Flooring		**0.07**
R_S Silenzio easy		**0,057**
R_S Silenzio easy SD		**0,057**
R_S Silenzio Professional SD		**0,010**
R_S Silenzio Duo		**0,040**

Accessoires

Pour la pose, nous recommandons d'utiliser notre propre gamme d'accessoires en fonction des groupes de produit : sous-couches EGGER Silenzio, plinthes MDF coordonnées, ainsi que de nombreux autres accessoires parfaitement assortis à chaque gamme de sols. Vous trouverez davantage d'informations sur le site www.egger.com.

Note sur la validité

Cette fiche de données techniques a été conçue avec le plus grand soin en faisant appel à toute notre expertise. Elles ont une visée informative uniquement et ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit ou à son adéquation à des applications spécifiques. Nous n'assumons aucune responsabilité pour toute imprécision, erreur dans les normes ou faute d'impression. Par ailleurs, en raison d'évolutions futures des revêtements de sols EGGER ainsi que des modifications apportées aux normes et autres documents légaux publics, certains paramètres techniques