

SCHEMA TECNICA

Pavimenti EGGER AquaDura+

Quality management ISO 9001:2015
Code TDEHP001
Revision Sep-26

Piastra portante	 HDF Aqua+ (E1, CARB2/TSCA VI)
Profilo	 Aqua CLIC it!
Garanzia del produttore* Area abitativa	25 anni
Garanzia del produttore* Commerciale	5 anni

Prestazione dichiarata secondo EN 14041

Formaldeide conforme alla norma EN 717-1	E1
Conducibilità termica secondo EN 12667	0,14 W / (m*K)
Comportamento al fuoco conforme alla norma EN 13501-1	Cfl-s1
Resistenza allo scivolamento conforme alla norma EN 13893	DS ≥ 0,3

proprietà aggiuntive:

Materassino incorporato	si
Riduzione del suono dell'impatto secondo il EN ISO 10140-3	14 dB
Riduzione del rumore ambientale secondo il DIN EN 16205	88 dB(A) 63 sone

Requisiti generali e di classificazione EN 16511

Classe d'uso	33
Resistenza all'abrasione, metodo A conforme alla norma ISO 24338	≥ 2.000 cicli
Resistenza agli urti, metodo "sfera grande" conforme alla norma EN 13329	≥ 1.600 mm
Resistenza alle macchie secondo EN 438 - 2	Gruppo 1 + 2: grado 5 Gruppo 3: grado 4
Rigonfiamento dello spessore secondo ISO 24336	6 % (±1)
Impronta derivante da un carico costante secondo ISO 24343-1	≤ 0,2 mm
Effetto della gamba del mobile secondo EN ISO 16581 (piede di tipo 0)	nessun cambiamento o danno visibile
Prova con sedia da ufficio a rotelle secondo EN ISO 4918	25.000 cicli
Resistenza ai micrograffi secondo EN 16094	≤ MSR-A2
Resistenza del profilo longitudinalmente / trasversalmente secondo ISO 24334	≥ 1,0 kN/m / ≥ 1,5 kN/m
24h Resistenza all'acqua secondo la norma ISO 4760 +48h conforme alle condizioni di garanzia EGGER	Valutazione qualitativa dopo la ri-essiccazione < 3, Valutazione quantitativa dopo la ri-essiccazione ≤ 0,3 mm, Nessuna perdita d'acqua
Tolleranze dimensionali del pannello secondo ISO 24337	Lunghezza ± 0,5 mm Larghezza ± 0,1 mm Spessore ± 0,5 mm

Formato & Imballaggio

Dimensioni di copertura effettiva in mm (lunghezza x larghezza)	Classic 1.292 x 193	Large 1.292 x 246	Kingsize 1.292 x 327
Spessore globale	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm
Biselatura	circolante	circolante	circolante + 1
Dati relativi al pacco			
Pezzo/pezzi	8	8	6
m²	1,99	2,54	2,54
kg (+/- 5%)	14,21	18,2	18,4
Dati relativi al pallet			
Scatole/pallet	56	40	40
m²	111,71	106,79	101,40
kg (+/- 5%)	829	797	769

Si prega di trovare ulteriori informazioni sul retro



Informazioni generali e avviso di garanzia

L'ispezione attenta dei materiali in arrivo è una parte essenziale di qualsiasi transazione commerciale. Il pavimento deve essere maneggiato e conservato con cura. I pacchetti di pavimentazione devono essere conservati su una superficie piana e asciutta, protetta da gelo e intemperie, in un edificio chiuso. Raccomandiamo che i prodotti finali siano condizionati per almeno 48 ore prima dell'installazione in base al clima interno previsto (> 18 °C, 40 - 70% di umidità relativa). L'aria condizionata viene effettuata nello stato confezionato, appoggiata a una distanza minima di 50 cm da tutte le pareti. Prima e durante l'installazione, gli elementi del pavimento devono essere controllati per eventuali difetti. Gli elementi del pavimento danneggiati o altrimenti deviati non devono essere installati e devono essere restituiti al concessionario e sostituiti.

*Oltre alla garanzia statutaria, una garanzia volontaria del produttore si applica alle proprietà definite del prodotto.

Per maggiori informazioni, vedi www.egger.com.

Ambiente e salute

Il prodotto presenta Ecolabel di Tipo I, Tipo II e Tipo III:

- EPD (Dichiarazione Ambientale del Prodotto) - valutazione del ciclo di vita verificata esternamente secondo EN 15804
- Data sheet ambientale e sanitario
- EU Ecolabel, Floorscore, Greenguard Gold, M1, A+
- Ulteriori informazioni sull'economia circolare e la sostenibilità sono disponibili su www.egger.com

Il pavimento EGGER è composto fino all'83% da materie prime rinnovabili. La materia prima, il legno, assorbe CO₂ durante la sua crescita e la immagazzina come carbonio nelle cellule. Le materie prime fossili, la produzione, l'uso e lo smaltimento emettono CO₂. In parole semplici, la differenza tra stoccaggio ed emissioni si traduce nel potenziale di riscaldamento globale (GWP) o nell'impronta di CO₂.

Colori abbinati e finitura di superficie

Poiché si verificano leggere variazioni di colore dovute a variazioni intrinseche del substrato, si raccomanda di selezionare dallo stesso lotto di produzione gli elementi che verranno utilizzati uno accanto all'altro nella stessa superficie, per garantire l'uniformità o l'omogeneità dei colori.

Idoneità per il riscaldamento a pavimento

I pavimenti EGGER sono idonei al riscaldamento a pavimento ad acqua calda e al riscaldamento a pavimento elettrico. La temperatura superficiale della struttura del pavimento riscaldata non deve superare i 28 °C; inoltre è necessario evitare di riscaldare troppo rapidamente. Non è consentita l'installazione su impianti di riscaldamento di superficie con funzione di accumulo notturno. I pavimenti in laminato EGGER possono essere posati solo su sistemi di riscaldamento elettrico piatto/a pellicola dotati di sensori di temperatura e termoregolatori.

R - Resistività termica conforme alla norma EN 12667	
Spessore globale	7,5 mm
R [(m ² *K)/W]	0,054

Accessori

Per la posa del pavimento si raccomanda di utilizzare la gamma di accessori EGGER con i seguenti gruppi di prodotti: i materassini pieghevoli EGGER Silenzio, i battiscopa in MDF abbinati e molti altri accessori perfettamente coordinati nel colore con la gamma di pavimenti offerti. Per ulteriori informazioni consultare www.egger.com.

Una nota sulla validità

La presente scheda tecnica è stata redatta con la massima cura conformemente alle nostre conoscenze attuali. Ha unicamente scopo informativo e non fornisce alcuna garanzia in termini di proprietà del prodotto o relativa idoneità ad applicazioni specifiche. Non accettiamo alcuna responsabilità per errori, errori nelle norme o errori di stampa. Inoltre, dal continuo sviluppo dei pavimenti EGGER e dai cambiamenti degli standard e dei documenti ufficiali di carattere giuridico possono risultare modifiche tecniche. La presente scheda tecnica non corrisponde alle istruzioni per l'uso e non è legalmente vincolante.