

CE Teljesítménynyilatkozat

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendeletének (2011. március 9.) megfelelően

DOP sz.

DOP: 224

- | | |
|--|--|
| 1. Egyedi termékazonosító kód | EGGER Laminált forgácslapok E1E05 TSCA P3 CE EAC
Hordozólap: EGGER Natúr forgácslap E1E05 TSCA P3 CE EAC
Rec.: 224 |
| 2. Alkalmazási cél | nem szerkezeti elemkénti, beltéri felhasználásra, nedves körülmények között |
| 3. Gyártó | EGGER Group
Fritz Egger GmbH & Co OG
Weiberndorf 20
6380 St.Johann in Tirol
Ausztria |
| 4. Meghatalmazott képviselő | nem alkalmazható |
| 5. A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere | Rendszer 4 |
| 6. Harmonizált szabvány | EN 13986:2004+A1:2015 |
| Ellenőrző szervezet | nem alkalmazható |

7. Teljesítménynyilatkozat

Alapvető jellemzők ^{*1}	Mértékegység	Lapvastagságok				
	[mm]	8 - 13	> 13 - 20	> 20 - 25	> 25 - 32	> 32 - 40
Hajlítószilárdság EN310	[N/mm ²]	15,0	14,0	12,0	11,0	9,0
Keresztirányú szakítószilárdság EN319	[N/mm ²]	0,45	0,45	0,40	0,35	0,30
Felület duzzadás 24 óra után (EN317)	[%]	17	14	13	13	12
Felület duzzadás ciklikus teszt után EN321	[%]	14	13	12	12	11
Belső kötés ciklikus teszt után (EN321)	[N/mm ²]	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09
Formaldehid kibocsátás EN13986		E1 (E1E05), TSCA, CARB2				
Tűzzel szembeni viselkedés		Lap mögött légrés nélkül 8 EN 13986				
Vízgőzáteresztő képesség EN 12524 ^{*2}						
▪ nedves	[μ]	15				
▪ száraz	[μ]	50				
Levegőben terjedő hang szigetelés EN140-3		NPD				
Hangelnyelés EN354						
Frekvencia tartomány 250 Hz-től 500 Hz-ig	[α]	0,10				
Frekvencia tartomány 1000 Hz-től 2000 Hz-ig		0,25				
Hővezetés EN 12664 ^{*2}						
600 kg/m ³ átlagos térfogatsűrűség alapján	[W/mK]	0,12				
Biológiai tartósság(EN335)	[Veszélyességi osztály]	1				
PCP tartalom	[ppm]	< 5				

^{*1} A teljesítménynyilatkozat jellemzői az EGGER csoport következő gyártási helyeire vonatkoznak: St. Johann in Tirol(AT), Unterradlberg(AT), Hexham(UK), Rion des Landes(FR), Barony(UK), Rambervillers(FR), Caorso (IT)

^{*2} 600 kg/m³ átlagos térfogatsűrűség alapján

8. Nem alkalmazható

A gyártó részéről és nevében aláíró személy:

Manfred Riepertinger

Head of Core Material Management
EGGER group

(Ez a dokumentum digitálisan módon lett előkészítve és aláírás nélkül érvényes!)